

## Sonnit 3031 WANDFARBE Plus ELF Altweiß

### Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereich</b>	Gut deckende Innen-Dispersionsfarbe für waschbeständige Wand- und Deckenanstriche. Geeignet für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz der Mörtelgruppe PII, PIII und PIV, Mauerwerk, Tapeten sowie zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei</li> <li>▪ Wasserverdünnbar</li> <li>▪ Gut deckend</li> <li>▪ Diffusionsoffen</li> <li>▪ Leicht zu verarbeiten</li> </ul>
<b>Kenndaten nach DIN EN 13 300</b>	<p><b>Nassabrieb:</b> Klasse 3, entspricht waschbeständig nach DIN 53 778</p> <p><b>Kontrastverhältnis:</b> Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup>/l bzw. 165 ml/m<sup>2</sup></p> <p><b>Glanzgrad:</b> Matt</p> <p><b>Max. Kornstärke:</b> Fein</p> <p>Durch Abtönungen sind Abweichungen bei den technischen Kenn- daten möglich</p>
<b>Farbton</b>	Altweiß ca. RAL 9010
<b>Dichte</b>	Ca. 1.6 g/cm <sup>3</sup>
<b>Bindemittelart</b>	Acrylatcopolymer
<b>Inhaltsstoffe</b>	Acrylatcopolymer, Titandioxid, Silikate, Talkum, Calciumcarbonate, Additive, Methyl-/Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Abtönen</b>	Mit handelsüblichen Vollton- und Abtönfarben.
<b>Produkt-Code</b>	M-DF 01

## Verarbeitungshinweise

<b>Auftragsverfahren</b>	Verarbeitung mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten. Für den Spritzauftrag auf Spritzkonsistenz einstellen. Beim Spritzen ist der Einsatz von Feinsieben mit 0,2 mm Maschenweite empfehlenswert.
<b>Grund- und Zwischenanstrich</b>	Grund- bzw. Zwischenanstrich möglichst unverdünnt, max. mit 5-10 % Wasser verdünnt.
<b>Schlussanstrich</b>	Schlussbeschichtung möglichst unverdünnt.
<b>Airless-Spritzen</b>	Airless-Applikation: Spritzwinkel 50°, Düse: 0,021-0,023", Spritzdruck 150-160 bar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
<b>Trockenzeit (bei ca. +20°C, 65% rel. Luftfeuchte)</b>	Oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 165 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl, frostfrei

## Untergründe und Vorbehandlung

<b>Allgemeine Anforderungen an den Untergrund</b>	Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten.
<b>Raufaser und Prägetapeten, ungestrichen. Alte, tragfähige Dispersionsbeschichtungen</b>	Keine Vorbehandlung erforderlich.
<b>Putze der Mörtelgruppen PII, PIII, Gipsputze PIV, Gipskartonplatten, Gipsbauplatten</b>	Grundierung mit Sonnit 1010 Universal Tiefgrund LF.
<b>Beton</b>	Auf schwach saugenden bzw. glatten Flächen ein Grundanstrich mit einer geeigneten Grundierfarbe. Auf grob porösen, leicht sandenden bzw. saugenden Flächen ein Grundanstrich mit Sonnit 1010 Universal Tiefgrund LF.

# Technisches Merkblatt

<b>Zementgebundene Holzspanplatten</b>	Aufgrund der hohen Alkalität zementgebundener Holzspanplatten muss zur Vermeidung von Kalkausblühungen eine Grundierung mit geeignetem Epoxi-Haftgrund ausgeführt werden (BFS-Merkblatt Nr. 3 Abs. 2.2.5 beachten).
<b>Mit Schimmelpilz befallene Flächen</b>	Befallene Flächen mit geeigneter Sanierlösung vorbehandeln.
<b>Durch Ruß-, Nikotin- und Wasserflecken verschmutzte Flächen</b>	Ordnungsgemäß reinigen und mit geeigneter Isolierfarbe streichen.
<b>Nicht tragfähige Dispersionsbeschichtungen</b>	Restlos entfernen. Auf schwach saugenden bzw. glatten Flächen ein Grundanstrich mit geeigneter Grundierfarbe.
<b>Fehlstellen</b>	Mit geeignetem Innenspachtel ausbessern.

## Hinweise

<b>Gebindegröße</b>	5 l, 12,5 l
<b>Sicherheitsratschläge</b>	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.
<b>VOC</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/a ): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g /l VOC.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.  
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 0800/ 63333782.